

BARNIZ LACA TITANLAK

Interior - Exterior. Satinado



Código de producto : 042

Descripción

Barniz Laca de Poliuretano de altos sólidos. Especial para la protección y alta decoración de acabados nobles de madera. De aspecto lacado, sedoso y uniforme. Fácil de aplicar y de secado rápido. Muy lavable, de gran dureza, resistencia al rayado y a las manchas. Muy bajo olor.

Campos Aplicación

Interiores y exteriores. Se puede aplicar sobre puertas, armarios, mesas, sillas, arrimaderos, barandillas, etc. En muchos casos, sustituye con ventaja a las lacas nitrocelulósicas.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica Uretanada de altos sólidos
Acabado	Satinado
Color (UNE 48073)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,94 - 0,97 Kg/l
Rendimiento	11 - 15 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 5 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de utensilios	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	50 - 51%
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l
Presentación	4 l, 1l, 750 ml, 500 ml, 375 ml, 250 ml y 125 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Certificaciones

Barniz Titanlak Satinado Cod. 042 tiene la clasificación de Reacción al Fuego B - s2, d0 según norma UNE EN 13501-1:2007+A1: 2010, sobre sustrato de madera ensayado de clasificación B - s2, d0 o mejor.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Madera no barnizada: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

En interiores: en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.

En exteriores: para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de **Protector TITAN**, terminando con 3 capas de **Barniz Laca Titanlak Satinado**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Madera barnizada en buen estado: lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Madera barnizada en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2013-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

