BARNIZ TITANLUX INTEMPERIE AL AGUA

Brillante

Código de producto : 04G

Descripción

Barniz al agua de gran resistencia, especial para proteger y decorar la madera al exterior en condiciones extremas o ambientes duros, tanto urbanos como rurales y de alta montaña.
Con filtro solar de rayos ultravioletas, duro y flexible, muy impermeable con conservante antimoho.

Campos Aplicación

Alta protección para toda clase de madera al exterior, en torres, chalets, refugios, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílico
Acabado	Brillante
Color (UNE 48073)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,03 - 1,07 Kg/l
Rendimiento	10 - 16m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60m
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	4 - 6h
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Brocha: 5% (1ª Capa madera sin barnizar) / Rodillo 5 -10% / Pistola: 15 - 20%
Diluyente	Agua
Limpieza de utensilios	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	33 - 37%
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) COV 65 g/l.
Presentación	1 l y 500 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), desengrasadas, limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.
Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

En interiores: Aplicar 2-3 capas.
En exteriores: para una mejor conservación de la madera preparar previamente con una capa de Titanxyl Fondo Lasur al Agua, dejar secar a fondo 24 horas y terminar con 3 capas de Barniz Intemperie al Agua.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina, para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC.
Con humedad relativa >= 80%.
Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Fecha de actualización: 2014-05
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com