

# BARNIZ TITANLUX INTEMPERIE AL AGUA

Satinado



Código de producto : 04H

## Descripción

Barniz al agua de gran resistencia, especial para proteger y decorar la madera al exterior en condiciones extremas o ambientes duros, tanto urbanos como rurales y de alta montaña.  
Con filtro solar de rayos ultravioletas, duro y flexible, muy impermeable con conservante antimoho.

## Campos Aplicación

Alta protección para toda clase de madera al exterior, en torres, chalets, refugios, etc.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Acrílico
<b>Acabado</b>	Satinado
<b>Color (UNE 48073)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>	1,03 - 1,07 Kg/l
<b>Rendimiento</b>	10 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 m
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	4 - 6 h
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Dilución</b>	Brocha: 5% (1ª Capa madera sin barnizar) / Rodillo 5 -10% / Pistola: 15 - 20%
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Limpieza de utensilios</b>	Agua
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>	33 - 37%
<b>COV (UNE EN 11890-2)</b>	2.004/42IIA (e) (150/130) COV 65 g/l.
<b>Presentación</b>	1 l y 500 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), desengrasadas, limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.

**Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar Servicio Técnico.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**En interiores:** Aplicar 2-3 capas.

**En exteriores:** para una mejor conservación de la madera preparar previamente con una capa de Titanxyl Fondo Lasur al Agua, dejar secar a fondo 24 horas y terminar con 3 capas de Barniz Intemperie al Agua.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

*Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina*, para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

Con humedad relativa  $\geq$  80%.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Fecha de actualización: 2014-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

