

TITANLUX MATE AL USO

Interior. Mate



Código de producto : 016

Descripción

Pintura de secado rápido y fácil aplicación. Gran dureza y resistencia al lavado. Aspecto mate aterciopelado.

Campos Aplicación

Interiores. Muy apropiada para la decoración de paredes, techos, puertas, muebles, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica Modificada
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,72 - 1,76 Kg/l
Rendimiento	10 - 15 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 8 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de aplicación	Brocha (para retoques y zonas pequeñas) y rodillo
Limpieza de utensilios	Disolvente Sin Olor o Aguarrrás Mineral
Teñido	Tinte Universal TITAN
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	46 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	57 - 58%
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (d) (400/300) Máx.COVs 300 g/l
Presentación	4 l, 750 ml y 375ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Yeso y madera: **Selladora TITAN**, tal cual o coloreada con **Tinte Universal TITAN**. En la mayoría de los casos bastará una capa de pintura final.

Hierro: **Minio Sintético Titanlux** o **Preparación Multiuso TITAN**.

Al Temple o a la Cal: **Hidrolín TITAN** antes de la capa de **Selladora TITAN**.

Otros Soportes: Consultar.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente **Titanlux Mate al Uso**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

