

# SOETAM S-8300

## CAUCHO ACRÍLICO ANTIGOTERAS FIBRADO



Código de producto: Z1F

### Descripción

Revestimiento antigoteras para la impermeabilización de cubiertas reforzado con fibras, de fácil aplicación. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.

Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción, obteniéndose una barrera impermeable al agua.

Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento.

### Datos Técnicos

<b>Naturaleza</b>	Acrílica modificada
<b>Acabado</b>	Semi - Mate
<b>Uso</b>	Exterior
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco, teja, y rojo
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,27 – 1,33 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	0,6 – 0,7 m <sup>2</sup> /l (aprox. 1,5 m <sup>2</sup> /l)
<b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>	1,0 – 1,2 mm película seca
<b>Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)</b>	6 – 8 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 – 24 horas. Pisable: 2 – 3 días
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha y rodillo
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	40,5 – 41,5 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV's 5 g/l
<b>Presentación</b>	4L y 15L

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.

No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc.). PINTURAS EUROSOL S.L.U., no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Téngase especial atención a aquellos colores oscuros, pues algunos de ellos son más susceptibles a que se produzcan los fenómenos antes indicados, razón de más para observar las indicaciones y precauciones señaladas.

## Modo de Empleo

Si existen grietas superiores a 1mm, es aconsejable taparlas previamente, y/o reforzarlas con cinta de malla colocada entre las capas del **Soetam S-8300 Caucho Acrílico Antigoteras Fibrado** que se aplica.

Para asegurar la estanqueidad de terrazas horizontales, es conveniente seguir la aplicación del **Soetam S-8300 Caucho Acrílico Antigoteras Fibrado**, hasta una cierta altura de las paredes verticales, reforzando si es necesario el ángulo de unión de las dos superficies.

Para garantizar el resultado, colocar entre las capas del **Soetam S-8300 Caucho Acrílico Antigoteras Fibrado**, un refuerzo de fibra continua por toda la superficie, esta mejora aumenta el grosor y la resistencia siendo conveniente en áreas que son pisadas con mayor frecuencia.

Mientras la pintura no está seca a fondo, es sensible al agua.

### Superficies no preparadas:

Limpiar, eliminando los residuos sueltos, alisar y nivelar las pendientes o desniveles de la superficie a pintar, para evitar posibles encharcamientos. Aplicar la primera capa diluida con 15-20% de agua y la segunda tal cual a los rendimientos indicados.

Es importante aplicar un grosor de 1-1,2 mm., para conseguir una elasticidad que permita mantener la continuidad del film sin roturas, en el supuesto que se formen nuevas grietas en la superficie protegida.

### Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 15-20% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

### Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 24.11.2021

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z1F – SOETAM S-8300. CAUCHO ACRÍLICO ANTIGOTERAS FIBRADO



**PINTURAS EUROSOL, S.L.U.**

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049