

PISCINAS AL AGUA



DESCRIPCION

Pintura al agua semisatinada de buena calidad para el pintado de piscinas, formulado en base a copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y cargas de máxima calidad.

PROPIEDADES

Buena cubrición, adherencia sobre soporte nuevo, rendimiento y aplicación: así como buena resistencia a los agentes atmosféricos y a los productos químicos utilizados normalmente en el tratamiento del agua de las piscinas.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de piscinas de obra nueva o ya pintadas con un producto al agua similar, cuando se busque facilidad de aplicación y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso semisatinado.

Adherencia: buena (obra nueva).

Finura: 6,5 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidad: 105 +/- 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/-10°C (UNE 48.076).

Densidad: 1,30 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cubrición: buena.

Rendimiento: 7-11 m² / lt y mano.

Secado: 30 - 60 minutos.

Repintado: 4 - 6 horas.

Color: blanco y azul intenso.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservacion: Más de un año en envase original cerrado.

No inflamable.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar el polvo, los desconchados etc. Pintadas: con esta pintura o con otra similar al agua, eliminar las partes en mal estado y el resto lijar la superficie para asegurar un perfecto anclaje. La superficie ha de estar perfectamente limpia antes de pintar. Con pintura al clorocaucho, aplicar encima nuestro Clorocaucho Piscinas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 20-30% de agua potable y una segunda mano con un 5% aproximadamente. Si aplica a brocha, rodillo dilución 5-10% y pistola 10-30%. Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. Remover el contenido del envase. Después de pintar se debe esperar 7 días como mínimo para llenar la piscina.

PRESENTACION

Disponible en envases de 5 Kg.
Color: Azul y blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 05/02/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
