

BARNIZ TITAN INTEMPERIE

Exterior. Brillante



Código de producto : 039

Descripción

Barniz sintético brillante duro y flexible, de gran resistencia y extraordinaria retención de brillo. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

Campos Aplicación

Alta protección y decoración para toda clase de maderas al exterior, en torres, chalets, refugios, etc., en condiciones extremas o ambientes duros, tanto urbanos como rurales y de alta montaña.

Datos técnicos

Naturaleza	Resinas sintéticas
Acabado	Brillante
Color (UNE 48073)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,92 - 0,94 Kg/l
Rendimiento	13 - 16 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	5 - 8 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de utensilios	Disolvente sin olor o aguarrás mineral
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	50 - 52 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV [g/l]
Presentación	4 l, 1 l, 750 ml, 500 ml, 375 ml, 250 ml y 125 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas. Lijar suavemente entre capa y capa.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar **Titanxyl Protección Total 3** ó **Titanxyl Lasur Fondo**, terminando con 2 o 3 capas de **Barniz TITAN Intemperie**.

Maderas resinosas y tropicales: pueden impedir el secado. Lavar a fondo con **Diluyente TITAN Yate** para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al Servicio Técnico, sino terminar con 2 - 3 capas de **Barniz TITAN Intemperie**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Cuando los viejos barnices sean catalizables o de poliuretano, es imprescindible lijar toda la superficie a fondo, para eliminarlos por completo.

Si sólo está ligeramente desprendido o agrietado, proceder como sigue:

Eliminar con rasqueta y lijar el barniz desprendido o blanquecino. Impregnar con **Titanxyl Protección Total 3** ó **Titanxyl Lasur Fondo**, las zonas desnudas de barniz para garantizar la protección, insistiendo en juntas y grietas. Se obtienen mejores resultados lijando los viejos barnices hasta matizar. Aplicar una capa general delgada de **Barniz TITAN Intemperie**. Dejar secar y terminar como en madera nueva.

En los casos en que previamente se hubiese dado aceite de linaza, eliminarlo completamente con disolvente, rasqueta, lija, etc. procediendo después como superficies no preparadas.

Si hubieran transcurrido más de dos meses desde la aplicación de la última capa de barniz, lijar hasta matizar, antes de rebarnizar.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

