

PAVIFER 520

ADITIVO ANTIDESLIZANTE

Código: 9610

Descripción

MATERIAL : MICROESFERA DE VIDRIO sílice-sódico-cálcico

Características técnicas

Granulometría (porcentaje pasante acumulado en tamiz)	125 μ 99 – 100 %	106 μ 90 – 100 %	53 μ 0 – 10 %
	355 μ 20 – 60 %	212 μ 0 – 30 %	125 μ 0 – 5 %
Esféricidad (se determina por contaje visual)	Proporción de microesferas buenas \geq 80 %		
	Proporción de grano \geq 3%		

Ambito de uso y dosificación

Método 1 – Aplicar la pintura de acabado y espolvorear el aditivo sobre la película en húmedo.

Método 2 – Añadir a la pintura homogeneizada la mezcla manualmente para evitar la creación de espuma.

Aplicar con normalidad

Se puede combinar ambos.

Observaciones

Proteger de la intemperie, especialmente del agua y la humedad.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.