

MINIO SINTÉTICO TITANLUX

Interior - Exterior



Código de producto : 062

Descripción

Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie.

Campos Aplicación

Protección antioxidante del hierro en: muebles, maquinaria, electrodomésticos, cajas eléctricas, etc.

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Naturaleza | Alquídica modificada |
| Acabado | Satinado |
| Color (UNE 48073) | Naranja y Gris |
| Densidad (UNE EN ISO 2811) | 1,35 - 1,40 Kg/l |
| Rendimiento | 10 - 14 m ² /l(por capa) |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 1 - 2 horas |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 8 horas |
| Métodos de aplicación | Brocha |
| Limpieza de utensilios | Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás TITAN |
| Condiciones de aplicación, HR<80% | +10 °C - +30 °C |
| Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) | 40 °C |
| Volumen Sólidos (UNE 48090) | 52,8 - 59 % (segundo cor) |
| COV (UNE EN 11890-2) | 2004/42IIA (i) (600/500) Max. COVs 370 g/l |
| Presentación | 4 l, 750 ml, 375 ml y 125 ml. |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas. Para acabados con disolventes energicos, como nitrocelulosa, vinílicos, acrílicos y epoxis se precisa una aplicación intermedia de **Aparejo Sintético TITAN**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar directamente 2 capas de **Minio Sintético Titanlux**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

